

MAPETARD ES

Adjuvant retardateur pour mortiers à base de ciment à prise rapide



DOMAINE D'APPLICATION

Mapetard ES est un adjuvant liquide retardateur de prise spécifiquement développé pour allonger l'ouvrabilité des mortiers à base de ciment à prise rapide **Planitop Rasa & Ripara** et **Planitop Rasa & Ripara R4**.

Quelques exemples d'application

Mapetard ES est particulièrement recommandé si la durée d'utilisation de **Planitop Rasa & Ripara** et **Planitop Rasa & Ripara R4** a besoin d'être allongée à cause de conditions particulières sur site ou de températures élevées.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Mapetard ES est un adjuvant spécial sans chlorure en solution aqueuse réalisé à partir de composés actifs selon une formule développée dans les laboratoires de Recherche et Développement MAPEI. Il retarde l'hydratation du ciment et allonge ainsi la durée d'utilisation des mortiers à base de ciment à prise rapide. Lorsque **Mapetard ES** est ajouté à un taux de maximum un flacon de 0,25 kg par sac de 25 kg de **Planitop Rasa & Ripara** ou **Planitop Rasa & Ripara R4**, cela augmente l'excellente ouvrabilité inhérente du mortier de 15-20 minutes.

INDICATIONS IMPORTANTES

- Ajouter **Mapetard ES** à l'eau de gâchage avant d'ajouter le mortier en poudre.
- Ne pas dépasser la dose maximale recommandée de **Mapetard ES**.
- Ne pas mélanger ou diluer **Mapetard ES** avec d'autres adjuvants.
- Ne pas exposer les flacons de **Mapetard ES** au soleil avant utilisation.
- Ne pas utiliser **Mapetard ES** si la température est inférieure à +5°C.

MODE D'EMPLOI

Verser un flacon de **Mapetard ES** dans un container avec l'eau de gâchage requise pour **Planitop Rasa & Ripara** ou **Planitop Rasa & Ripara R4**. Lentement ajouter un sac de 25 kg du produit en poudre tout en mélangeant avec un mélangeur à vitesse basse et continuer de mélanger jusqu'à obtention d'une mélange lisse, homogène avec une consistance plastique. Pour de plus amples informations sur la préparation du mortier mélangé avec **Mapetard ES**, consulter la Fiche Technique des produits concernés.

N.B.: Ajouter **Mapetard ES** à **Planitop Rasa & Ripara** ou **Planitop Rasa & Ripara R4** permet de réduire la quantité d'eau de gâchage de 0,2-0,3 litres par sac de 25 kg.



Ajout de Mapetard ES à l'eau de gâchage pour Planitop Rasa & Ripara R4 ou Planitop Rasa & Ripara avant mélange



Ajout de Planitop Rasa & Ripara R4 ou Planitop Rasa & Ripara à l'eau de gâchage mélangé avec Mapetard ES



Mélange de Planitop Rasa & Ripara R4 ou Planitop Rasa & Ripara

CONSOMMATION

Un flacon de 0,25 kg par sac de 25 kg.

CONDITIONNEMENT

Boîtes de vingt-cinq flacons de 0,25 kg.

STOCKAGE

Mapetard ES peut être conservé 12 mois dans son emballage d'origine à l'abri du gel.

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ POUR LA PRÉPARATION ET LA MISE EN ŒUVRE

Pour les précautions d'emploi, consulter la dernière version de la Fiche de Données de Sécurité (FDS) disponible sur le site web www.mapei.com

PRODUIT RÉSERVÉ À UN USAGE PROFESSIONNEL.

DONNÉES TECHNIQUES (valeurs types)	
CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT	
Consistance:	liquide
Couleur:	ambre
Masse volumique (g/cm ³):	1,02
Action principale:	ralentit l'hydratation initiale et allonge l'ouvrabilité
Teneur en chlorure en solution aqueuse selon EN 480-10 (%):	< 0,1 (absent)

AVERTISSEMENT

Les informations et prescriptions de ce document résultent de notre expérience. Les données techniques correspondent à des valeurs d'essais en laboratoire. Les conditions de mise en œuvre sur chantier pouvant varier, il est conseillé à l'utilisateur de vérifier si le produit est bien adapté à l'emploi prévu dans le cadre des normes en vigueur. L'utilisateur sera par conséquent toujours lui-même responsable de l'utilisation du produit. Les indications données dans cette fiche technique ont une portée internationale. En conséquence, il y a lieu de vérifier avant chaque application que les travaux prévus rentrent dans le cadre des règles et des normes en vigueur, dans le pays concerné.

Se référer à la dernière mise à jour de la Fiche Technique disponible sur le site web www.mapei.com

MENTION LÉGALE

Le contenu de la présente Fiche de données Techniques (FT) peut être reproduit dans un autre document, mais le document qui en résulte ne peut en aucun cas remplacer ou compléter la FT en vigueur au moment de l'application ou de la mise en œuvre du produit MAPEI. La FT la plus récente peut être téléchargée à partir de notre site web www.mapei.com.

MAPEI DEGAGE TOUTE RESPONSABILITÉ EN CAS DE MODIFICATION DU TEXTE OU DES CONDITIONS D'UTILISATION CONTENUES DANS CETTE FT OU SES DÉRIVÉS.

6830-6-2021 (F (BE-CH))

La reproduction intégrale ou partielle des textes, des photos et illustrations de ce document, faite sans l'autorisation de Mapei, est illicite et constitue une contrefaçon

