


MAPETAPE

Nastro sigillante autoadesivo rinforzato in alluminio o rame



CAMPI DI APPLICAZIONE

Mapetape è un nastro bituminoso autoadesivo a freddo per impermeabilizzazione e sigillatura di tetti, coperture, pannelli sandwich, crepe e fessure, opere di lattoneria, manti bituminosi, in edifici, civili ed industriali. Ideale per interventi di manutenzione e riparazione su tetti e coperture.

Alcuni esempi di applicazione

- Proteggere metallo, plastica, fibrocemento, tetti e coperture in genere.
- Sigillare infissi, lucernai, parapetti, dettagli costruttivi, strutture in vetro e plastica.
- Riparare tegole, grondaie, membrane bituminose, coperture in lastre, tubi metallici.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Mapetape è un nastro sigillante costituito da un supporto autoadesivo a base di bitume e polimeri, accoppiato industrialmente con una sottile lamina di metallo pre-verniciato rinforzata con poliestere (colore alluminio o piombo) o con un film di rame naturale (colore rame nuovo).

La superficie autoadesiva è protetta con pellicola asportabile siliconata.

AVVISI IMPORTANTI

- **Mapetape** non è adatto per sigillature sottoposte alla pressione dell'acqua.
- In caso di applicazione con temperature del supporto inferiori a +5°C, è necessario riscaldare il nastro bituminoso **Mapetape** e/o il supporto con aria calda.
- In caso di applicazione su supporti con inclinazione superiore a 45°, si raccomanda di verificare che la temperatura massima di esercizio di **Mapetape** non superi i +65°C.
- La natura bituminosa del nastro può causare scolorimenti di supporti plastici o pietra naturale.
- Non applicare **Mapetape** su supporti soggetti ad umidità di risalita o trasudamenti.
- Al momento della posa il substrato deve essere asciutto.
- La finitura colore rame è costituita da rame naturale e quindi soggetta a ossidazione superficiale con conseguente modifica di colore nel tempo (bruno scuro e verde rame).

MODALITÀ DI APPLICAZIONE

Rimuovere manualmente o meccanicamente qualsiasi parte in distacco o incoerente, come disarmanti, lattime di cemento, vecchie vernici, ruggine, muschio, pulviscolo.

Il supporto al momento dell'applicazione deve presentarsi pulito, compatto ed asciutto.

In caso di elevata assorbenza o incoerenza superficiale del supporto, applicare preventivamente un idoneo primer MAPEI: data la varietà di situazioni applicative, consultare preventivamente la nostra Assistenza Tecnica per il miglior consiglio personalizzato.

Scegliere il nastro bituminoso **Mapetape** desiderato in funzione della larghezza e finitura colorata richiesta. Tagliare **Mapetape** nella lunghezza desiderata. Rimuovere la pellicola siliconata che ricopre la parte adesiva e posizionare il nastro a sormonto del dettaglio costruttivo che si vuole impermeabilizzare. Pressare il nastro steso con un rullo o con un panno

morbido per farlo aderire totalmente alla superficie del supporto, soprattutto in presenza di differenti planarità del supporto.

In caso di giunzione tra due nastri di **Mapetape**, si consiglia un sormonto di almeno 5 cm.

È possibile migliorare la modellabilità e l'adesione di **Mapetape**, riscaldandolo con aria calda.

In caso di sigillature di geometrie complesse (collarini circolari, risvolti orizzontale/verticale,...) è consigliabile eseguire una prova di posizionamento preliminare del nastro **Mapetape** senza rimuovere la pellicola siliconata, eventualmente affiancando, ritagliando o sovrapponendo in modo opportuno più pezzi di nastro.

CONSUMO

A metro lineare.

Pulizia

Eventuali tracce di materiale bituminoso potrebbero essere rimosse con comuni diluenti sintetici o nitro.

CONFEZIONI e DIMENSIONI

Colore	Larghezza nastro	Lunghezza nastro	Spessore nastro	Rotoli per scatola	Metri per scatola
alluminio	50 mm	10 m	1,5 mm	6	60
	100 mm			3	30
	150 mm			2	20
	200 mm			3	30
piombo	50 mm	10 m	1,5 mm	6	60
	100 mm			3	30
	150 mm			2	20
	200 mm			3	30
rame	100 mm	10 m	1,5 mm	3	30
	150 mm			2	20
	200 mm			3	30

COLORI

Supporto: nastro bituminoso autoadesivo di colore nero protetto da pellicola siliconata asportabile.

Finitura superiore: lamina metallica pre-verniciata di colore alluminio, colore piombo o film di rame naturale.

IMMAGAZZINAGGIO

24 mesi, conservato negli imballi originali a temperatura compresa tra i +5°C, e i +30°C e lontano sa sole ed umidità; non teme il gelo.

PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE.

DATI TECNICI (valori tipici)	
DATI IDENTIFICATIVI DEL PRODOTTO	
Aspetto:	nastro autoadesivo a base bitume e polimeri, protetto superficialmente da una lamina in alluminio pre-verniciato o rame naturale

Colore:	– supporto: nero – finitura: alluminio, piombo, rame nuovo
Spessore complessivo:	1,5 mm
Tenore di sostanza secca (%):	100
Densità (g/cm ³):	1,5
Allungamento a rottura longitudinale o trasversale (EN 12311-1):	> 20% (rame 10%)
Resistenza a trazione longitudinale o trasversale (EN 12311-1):	> 200N/50 mm (rame 400N/50 mm)
Classificazione al fuoco:	B2 in accordo con DIN 4102
Temperatura di applicazione:	da +5°C a +45°C
Temperatura di esercizio:	– da -20°C a +80°C (posa orizzontale) – da -20°C a +65°C (posa verticale o inclinata oltre 45°)

AVVERTENZA

Le informazioni e le prescrizioni sopra riportate, pur corrispondendo alla nostra migliore esperienza, sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicative e dovranno essere confermate da esaurienti applicazioni pratiche; pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all'impiego previsto e, comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo uso.

Fare sempre riferimento all'ultima versione aggiornata della scheda tecnica, disponibile sul sito www.mapei.com

437-9-2013-it

La riproduzione di testi, foto e illustrazioni di questa pubblicazione è vietata e viene perseguita ai sensi di legge

