

WELDANO® TURGA

Quellschweissmittel



Technische Daten

Stoff		
Material	Tetrahydrofuran (90 %), Cyclohexanon (10 %)	
Eigenschaft	Regelwerk	Wert
Farbe		transparent
Verarbeitungstemperatur		> 0 °C, optimal +18 °C bis +20 °C
Lagerung		+15 °C bis +25 °C, trocken und gut gelüftet, nur im Originalbehälter, vor Hitze und Zündquellen fernhalten

Anwendung

Für die wasserdichte Verschweissung der Überlappungen von Unterdachbahnen aus TPU (z. B. SOLITEX WELDANO 3000). Weiterhin geeignet für das Verschweissen von Systemprodukten zur Abdichtung von Details wie z. B. dem Anschlussstreifen SOLITEX WELDANO-S 3000.

Lieferformen

Art.-Nr.	GTIN	Inhalt	Gewicht	VE	Gebinde
16436	4026639164360	1 l	0,925 kg	6	288

Vorteile

- ✓ Effizient arbeiten: Sparsam im Verbrauch
- ✓ Zügig weiter arbeiten: Ermöglicht sichere schnell belastbare Verbindungen
- ✓ Sicher im System: Abgestimmtes Quellschweissmittel für SOLITEX WELDANO 3000

Untergründe

Vor dem Auftragen vom Quellschweissmittel WELDANO TURGA die SOLITEX WELDANO 3000 reinigen.

Der Schweißbereich muss trocken, frostfrei, staub- und fettfrei sein. Bei anhaftenden Verschmutzungen (z. B. Öl) einen Lappen mit WELDANO TURGA leicht benetzen und Verschmutzung abwischen.

Rahmenbedingungen

Dose vor Gebrauch gut schütteln bzw. aufrühren. Mit einem Liter WELDANO TURGA können ca. 200 - 250 lfm Bahn verschweisst werden (Schweißnahtbreite 30 mm). Die Verarbeitungstemperatur darf 0 °C nicht unterschreiten.

Für besonders schnelles und einfaches Auftragen die Pinselflasche 500 ml verwenden.

Vorteile: schnelles und einfaches Auftragen von Quellschweissmittel WELDANO TURGA, ermöglicht einhändiges Arbeiten, keine Verunreinigung des Quellschweissmittels im Gebinde, Fassungsvermögen 500 ml.

Die dargestellten Sachverhalte beziehen sich auf den Stand der aktuellen Forschung und der praktischen Erfahrung. Wir behalten uns Änderungen der empfohlenen Konstruktionen und der Verarbeitung sowie die Weiterentwicklung und die damit verbundene Qualitätsänderung der einzelnen Produkte vor. Wir informieren Sie gern über den aktuellen technischen Kenntnisstand zum Zeitpunkt der Verlegung.

Weitere Informationen über die Verarbeitung und Konstruktionsdetails enthalten die pro clima Planungs- und Anwendungsempfehlungen. Bei Fragen erreichen Sie die technische Hotline von pro clima unter +41 (0) 61 511 38 45.

pro clima CH GmbH
Teichgässlein 9
CH-4058 Basel
Fon: +41 (0) 52 543 06 50
eMail: info@proclima.ch